

ELITE® MARMORINO

Декоративное воздухопроницаемое покрытие на минеральной основе

СВОЙСТВА ПРОДУКТА

ELITE MARMORINO это продукт на основе гашёной извести, мраморной крошки, пигментов и неорганических добавок, которые обогащают его следующими характеристиками: отличное сопротивление к агрессивным средам присутствующим в околосредовой среде или индустриальной зоне, хорошая устойчивость к УФ, бактериям, плесени, неповторимый металлический эффект или эффект «венецианской штукатурки».

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ELITE MARMORINO идеально подходит для обогащения интерьеров старинного или современного строительства. Особенно подходит для украшения стен, колонн, потолков цементной конструкции и любых других созданных на основе цемента, извести или гипса.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС: 1,5 до 1,6 кг / л.

ВЯЗКОСТЬ: Пастообразный продукт.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАСХОД: От 1 до 1,2 кг / кв.м. в 2 слоя.

ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ: Около 0,1м (максимальный лимит 2м, DIN 52617).

ВНЕШНИЙ ВИД И ОТДЕЛКА: Блестящая, гладкая поверхность.

ОГРАНИЧЕНИИ ВЫБРОСОВ ЛОС (ЛЕТУЧИХ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ):

Предельное значение ЛОС (Директива 2004/42/ЕС) для этого продукта (Cat / лБАП): 300 г / л (2007), 200 г / л (2010). ELITE MARMORINO содержит менее 200 г / л ЛОС.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

На новой поверхности: Убедитесь, что поверхность тщательно высушена (по крайней мере 28 дней) и нанесите один слой грунтовки, надлежащим образом разбавленной.

На разрушенной поверхности и/или нуждающейся в ремонте: Удалить несовместимые элементы или отстающие, замазать раствором, а затем перейти к процедуре, как на новой поверхности.

Окрашенная поверхность: Если предыдущая краска была минеральной, достаточно одного слоя грунтовки UNIFORMANTE A.S. разбавленной соответствующим образом, в противном случае вы должны удалить краску механически и затем выполните процедуру, как на новой поверхности.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Перемешать содержимое банки и нанести первый слой шпателем из нержавеющей стали, если необходимо, можно увлажнить поверхность. После высыхания, слегка отшлифовать мягкой наждачной бумагой, чтобы удалить погрешности, затем нанести второй слой. Тем же шпателем приступить к сглаживанию поверхности, не используя никакого давления, чтобы получить эффект мраморной поверхности. При использовании пластмассового мастерка получается эффект венецианской штукатурки.

Для внешних работ: Смешать ELITE MARMORINO с 10-15% белого портландцемента.

РАЗВЕДЕНИЕ: Готов к использованию.

СУШКА ПРИ 20 ° C И 65% U.R.: На ощупь через 2-3 часа, в глубине после 24 часов.

ВРЕМЯ МЕЖДУ СЛОЯМИ: Должно пройти по крайней мере 12 часов между первым и вторым слоем при 20 ° C.

УСЛОВИЯ: Продукт может применяться при температурах в диапазоне от +8 ° C до +30 ° C.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Избегайте использование на поверхностях подверженных чрезмерно солнечному воздействию или сильному ветру. Если продукт применяется на открытом воздухе, необходим защитный слой IDROREPELENTE SILOSSANICO A.S.

ТОВАРНАЯ УПАКОВКА: 1 x 24 кг.

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ЦВЕТА: белый. Продукт может быть окрашен с помощью тонера или колеровочной системы S2K.

ХРАНЕНИЕ: Если продукт будет находиться в прохладном, сухом и защищенном от мороза месте, сохраняется до 18 месяцев с момента приобретения.

ПРИМЕЧАНИЯ: данный документ был составлен, базируясь на наших технических и научных исследованиях. Di Donato S.P.A. не является ответственным в случае, если продукт использовался в условиях или наносился способом не предусмотренным в данной карте и не контролируемым производителем. В любом случае рекомендуем предварительное опробование, прежде чем использовать данный продукт в нестандартных условиях.

