

VELATURA UNIVERSALE SILOSSANICA

Водоотталкивающая глазурь для наружных и внутренних поверхностей

Преимущества

- водоотталкивающая
- матовая

Цвет

Полупрозрачная. Колеруется водоразбавляемыми и универсальными красителями

Колеровка

Velatura колеруется водоразбавляемыми и универсальными красителями по каталогу.

Классификация (UNI 8681) В4.С.О.А.2.FC

Однокомпонентная, акрил-силиконовая краска, разбавляемая водой; высыхает на открытом воздухе, матовая.

Подготовка поверхностей

Перед нанесением декоративного финишного покрытия поверхность должна быть тщательно подготовлена: устранены все дефекты, очищена, обеспылена, прогрунтована. Для подготовки поверхности используйте качественные материалы ТОЛЬКО НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ.

Способ нанесения

Перед нанесением в качестве грунтовки применяются специальные грунтовочные покрытия, имеющие шершавую структуру (**Saifseal Beton Quartz, Quarzo medio, Quarzo fine**), или краска наносится на декоративные штукатурки (**Mediterraneo, Marmur Fine, Intonachino**). Краска разбавляется водой 300%-500% и наносится мягкой кистью перекрестными мазками или в хаотичном порядке и затем сразу же растирается губчатой теркой. Наносят один или более слоев до необходимого насыщения, придавая поверхности эффект благородной состаренности. Время перекрытия 12 часов, полное высыхание 24 часа.

Условия нанесения

- не наносить в ветреную погоду и под прямыми солнечными лучами, а также на горячую поверхность
- во время нанесения основа не должна быть влажной
- не наносить на постоянно мокнущие основы
- наносить при температуре от +10°C до + 35°C

Меры предосторожности

- Хранить в закрытой ёмкости верх дном, в прохладном месте вдали от нагревательных приборов.
- Обязательна инструкция по применению
- Пустые ёмкости или с остатками засохшей краски должны быть должным образом утилизированы

Спецификации и другая техническая информация

	Тест	Значения при 20°C и 60% влажности
Степень блеска	BVL 030 (UNI 9389)	Гладкий матовый
Плотность г/мл	BVL 007 (UNI 8910)	0.980 - 1.020
Вязкость по Брукфильду, сПз	BVL 029 (UNI 8356)	20000 - 30000
Точка воспламенения, °C	BVL 046 (UNI 8909)	Не воспламеняется
Сухой остаток, %	BVL 027 (UNI 8906)	18 - 22
Срок хранения (в сухом прохладном месте)	BVL 064 (UNI 10154)	Не более 36 месяцев

Высыхание до касания	BVL 033	Минимум 3 часа
Полное высыхание	BVL 033	Минимум 24 часа
Перекрытие	BVL 037	После 12 часов
Внешняя/внутренняя		Да/Да
Цвет		Прозрачный, колоркарта
Связующее		Акрил-силиконовое
Очистка инструмента		Вода
Растворитель		Вода
Разбавление при нанесении валиком		300 - 500 %
Расход (зависит от пористости поверхности)		1 л 35-40 м ²
Расход, кг/м ²		0,025 кг/м ²
Фасовка		1 л

ПРИМЕЧАНИЕ:

Наши рекомендации, которые мы даём для поддержки покупателя или пользователя, основываются на нашем опыте и соответствуют современному уровню знаний в науке и практическом использовании, однако не являются обязательными и не имеют никакой юридической силы. Рекомендуется согласовывать технологию и количество материала с соответствующими местными условиями.