

CLASSIC КЛАССИК

ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ С ПОЛУГЛЯНЦЕВЫМ АСПЕКТОМ НА ОСНОВЕ АКРИЛОВЫХ СОПОЛИМЕРОВ С МОДИФИЦИРОВАННЫМИ СИЛОКСАНАМИ

Серия 942

ОПИСАНИЕ

CLASSIC это декоративное покрытие объединившее современные технологии и классические традиции, которое позволяет добиться утонченного эффекта мягкого полуглянца подобно “stucco”, с глубокой многослойной структурой, облагораживающей внешний вид и интерьер здания. Получаемый декоративный эффект отличается гладкой поверхностью с хроматическими оттенками; не похожая друг на друга за счет разных способов и техники нанесения, CLASSIC подходит для использования на большие поверхности такие как стены, фасады и особенные архитектурные элементы такие как карнизы и колонны и т. д. На основе связующих акриловых сополимеров с модифицированными силоксановыми добавками, CLASSIC почти не поглощает воду, обладает эластичностью, повышенной воздухопроницаемостью и хорошо держится на поверхности, оказывает высокое сопротивление к атмосферным осадкам и неблагоприятным факторам окружающей среды.

ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ

Материал наносится на:

- Новую и старую штукатурку на водной основе.
- Бетонные поверхности.
- Поверхность из гипса, гипсокартона
- Поверхности со старой краской минеральной или синтетической основы, просушенные, не осыпающиеся, впитывающие и правильно подготовленные.
- Различные минеральные строительные смеси, при условии, что они впитывающие.

Поверхность должна быть соответственно подготовлена, следуя указаниям главы «Подготовка поверхности».

Не наносить на не просохшие поверхности, необходимо выдержать поверхность до полного затвердевания около четырех недель.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Связующие вещества: акриловые сополимеры в водной эмульсии с модифицированными силоксанами.
- Растворитель: вода.
- Плотность материала UNI EN ISO 2811-1: $1,87 \pm 0,05$ кг/л
- Вязкость: по вязкозаметру Brookfield UNI 8902: 360000 ± 40000 cps при 25 °C.
- Водопроницаемость UNI EN 1062-3: средняя $w = 0,2$ кг/м²h^{0,5}

- Время высыхания (при +25°C и 65% отн. влажности): полное через 24 часа (зависит от толщины нанесенного материала).

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

- Убедиться, что поверхность хорошо просушена и плотная. При необходимости нанести на поверхность специальные укрепляющие материалы.
- При наличии плесени обработать поверхность специальным очищающим раствором от плесени COMBAT 222 код 4810222 и восстанавливающим раствором COMBAT 333 код 4810333. Для защиты стены от повторного образования плесени, рекомендуется добавить в материал бактерицидный раствор COMBAT111 код 4810111 для внешних работ или COMBAT 444 код 4810444 для внутренних работ.
- Устранить щеткой или промыванием возможные остатки старых осыпающихся покрытий или плохо прилегающие слои старой краски. Полностью удалить отслоенные известковые краски и температуры.
- Удалить щеткой остатки пыли и следы смога.

Поверхности из штукатурки, гипса и гипсокартона:

- Выровнять неровности поверхности: дырки, растрескивание, трещины, впадины с помощью TAMSTUCCO 9400006/9410110. Трещины заполнить специальным составом для трещин.
- Обработать штукатурку и неровности наждачной бумагой; удалить пыль.
- Продолжить финишное выравнивание по штукатурке с BETOMARC 9450150 или с RASAMIX 9440160 или с RASOMARC 9500150 в зависимости от типа поверхности.
- На поверхности чистые и высохшие нанести: Для внутренних работ один слой IDROFIS 4700006 акриловая грунтовка для стен на водной основе или микронизированную грунтовку без растворителей АТОМО 8840001. Для внешних работ и в случае присутствия на стенах разнородных старых покрытий или красок, или если основание не достаточно плотное, использовать микронизированную грунтовку без растворителей АТОМО 8840001.
- Далее нанесите CLASSIC согласно инструкции по нанесению.

Бетонные поверхности:

- Очистить структурные части цемента недостаточно прилегающие
- Металлические прутья арматуры, которые вышли на поверхности, должны быть тщательно обработаны с BETOXAN PRIMER 9490125.

Colorificio San Marco Spa - Via Alta 10 - 30020 Marcon (VE) – Тел. +39 041 4569322 - Факс +39 041 5950153 – Код НДС 00229240270 - info@san-marco.it

san marco
SISTEMI VERNICIANI PER L'EDILIZIA

CLASSIC КЛАССИК

ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ С ПОЛУГЛЯНЦЕВЫМ АСПЕКТОМ НА ОСНОВЕ АКРИЛОВЫХ СОПОЛИМЕРОВ С МОДИФИЦИРОВАННЫМИ СИЛОКСАНАМИ

Серия 942

- Восстановить не хватающие части с помощью выравнивания цементным раствором ВЕТОХАН 400 или ВЕТОХАН 300 безусадочный, тиксотропный, усиливающий раствор 9490140/130; осуществить выравнивание финишное ВЕТОХАН 200 9490120 Раствор безусадочный, защищающий от проникновения углекислого газа.

- На поверхности чистые и высохшие нанести:

Для внутренних работ один слой IDROFIS 4700006 акриловая грунтовка для стен на водной основе или микронизированную грунтовку без растворителей АТОМО 8840001.

Для внешних работ и в случае присутствия на стенах разнородных старых покрытий или красок, или если основание не достаточно плотное, использовать микронизированную грунтовку без растворителей АТОМО 8840001.

- Далее нанесите CLASSIC согласно инструкции по нанесению.

*(Разведения грунтовки и количество её нанесения зависят от впитывающей способности поверхности нанесения. Для определения расхода проведите предварительные пробы на отдельном участке. Проконсультируйтесь с техническим описанием).

ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ

Условия помещения и поверхности:

Температура помещения: мин.+8°C / мак. +35°C

Влажность помещения: <75%

Температура поверхности: мин.+5°C / мак. +35°C

Влажность поверхности: <10%

- Инструменты: кельма из нержавеющей стали для выравнивания основы и для финишной отделки.

- Количество слоёв: материал наносится в 3 слоя (2 слоя для подготовки основания + 1 для финишной отделки).

- Разведение: готов к использованию.

- Нанести кельмой из нержавеющей стали один или более слоев материала равномерно распределяя и выравнивая его для получения гладкой поверхности.

- Ожидаем 3-4 часа между нанесением и последующим слоем.

Рекомендации по нанесению: набираем материал тонкой полоской на край кельмы и постепенно придавливая наносим волнообразными движениями и тут же, через несколько секунд с силой снимаем излишки нанесенной штукатурки.

Подсохшую штукатурку счищаем с кельмы краем другого шпателя.

- Через несколько минут возможна полировка, для этого проходим по нанесенной поверхности еще раз кельмой с колебательными и надавливающими движениями.

- Сразу после использования промыть инструменты водой.

- Расход материала: 1,0-1,4 кг/м.кв. при нанесении на штукатурки, 0,4-0,6 кг/м.кв. при нанесении на гладкие поверхности.

КОЛЕРОВКА

Материал колеруется по системе Tintometrico Macromie и красителями COLORADO серии 548.

При использовании материала из разных партий рекомендуется смешать между собой упаковки во избежание легких различий в оттенке. При внешних работах рекомендуется всегда пользоваться материалом одной партии от угла до угла. Если обстоятельства вынуждают начать новую партию материала, не закончив стены, то не делать явной границы перехода оттенков. Использовать для стыка проемы, выпуклый декор, выступы, кабели и пр.

ХРАНЕНИЕ

Максимальная температура хранения: +30 °C

Минимальная температура хранения: +5 °C

В закрытых, прочных упаковках при правильном хранении срок годности: 2 года.

БЕЗОПАСНОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Произведен в соответствии с директивами Евросоюза 2004/42/CE:

Категория L: штукатурки с декоративным эффектом (на водной основе): 200 гр./л. (2010)

CLASSIC содержит максимум: 100 гр./л. летучих органических составляющих.

Материал не требует информационных этикеток согласно директиве Евросоюза D.L. 65 от 14/03/03 и последующих изменений и дополнений. Применять материал согласно нормам гигиены и безопасности: после использования не выкидывайте контейнеры в окружающую среду, оставив до полного высыхания остатки материала и утилизировать вместе со специальными отходам. Хранить вдали от детей. Использовать в проветриваемом помещении. В случае контакта с глазами, немедленно промыть их достаточным количеством воды. При попадании внутрь немедленно обратиться к врачу, показав упаковку и этикетку материала. Не выбрасывать остатки материала в канализацию, в водную среду и на землю.

Для дополнительной информации необходимо ознакомиться с Листом Безопасности.

Colorificio San Marco Spa - Via Alta 10 - 30020 Marcon (VE) – Тел. +39 041 4569322 - Факс +39 041 5950153 –Код НДС 00229240270 - info@san-marco.it

san marco
SISTEMI VERNICIANTI PER L'EDILIZIA

CLASSIC КЛАССИК

ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ С ПОЛУГЛЯНЦЕВЫМ АСПЕКТОМ
НА ОСНОВЕ АКРИЛОВЫХ СОПОЛИМЕРОВ С МОДИФИЦИРОВАННЫМИ СИЛОКСАНАМИ

Серия 942

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Декоративное полуглянцевое покрытие для внешних и внутренних работ.

Наносится на внутренние поверхности предварительно подготовленные, настенное декоративное полуглянцевое покрытие CLASSIC серия 942, на основе модифицированных стирен-акриловых сополимеров в водной эмульсии, в количестве слоев зависящем от впитывающей способности поверхности и декоративного эффекта.

Il COLORIFICIO SAN MARCO garantisce, che l'informazione rappresentata è basata sul miglior nostro know-how e sui test di laboratorio. Non possiamo assumerci alcuna responsabilità per i risultati ottenuti se le condizioni d'uso non sono sotto il nostro controllo. Consigliamo sempre di verificare l'idoneità del materiale in ogni caso particolare. Per qualsiasi informazione tecnica rivolgersi al personale Colorificio San Marco al tel. 800853048