

# BIANCO PURO

## ОТДЕЛКА ДЛЯ ИНТЕРЬЕРОВ И ВНЕШНИХ ФАСАДОВ С ВЫСОКОЙ РАСТВОРИМОСТЬЮ

### СВОЙСТВА ПРОДУКТА

BIANCO PURO краска на основе акриловых смол в водной дисперсии, с добавлением чистых пигментов, особых высококачественных добавок, которые придают ей следующие характеристики: ОТЛИЧНОЕ НАНЕСЕНИЕ КИСТЬЮ - ОТЛИЧНОЕ ПРИСТАВАНИЕ К ПОВЕРХНОСТИ И СИЛЬНЫЙ ПОКРЫВАЮЩИЙ ЭФФЕКТ - СТОЙКОСТЬ К МЫТЬЮ - ОТЛИЧНАЯ АДГЕЗИЯ - ХОРОШАЯ ВОЗДУХОПРОНИЦАЕМОСТЬ - ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ БЕЛИЗНЫ - ЛЁГКОСТЬ В НАНЕСЕНИИ.

### ПРИМЕНЕНИЕ

BIANCO PURO идеально подходит для использования на внутренних стенах и на внешних фасадах (под балконами, в подъездах, на стенах, не выставленных под прямые солнечные лучи), на каменной кладке, гипсокартоне, Масоните, и любой другой поверхности жилого дома, гаража, офиса или промышленного сооружения.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**УДЕЛЬНЫЙ ВЕС:** 1,53 - 1,63 кг/л.

**ВЯЗКОСТЬ:**

15000 - 20000 Гц (20 об / мин, шпиндель5) при 20 °С.

**ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАСХОД:**

От 12 - 14 м<sup>2</sup>/л. в зависимости от шероховатости, пористости и впитывания поверхности, а также от метода нанесения.

**СУХОЙ ОСТАТОК:** 67%.

**СРЕДНЯЯ ТОЛЩИНА СЛОЯ:** около 60 микрон в 2 слоя.

**УСТОЙЧИВОСТЬ К ВЛАЖНОЙ АБРАЗИИ:**

водостойкое, моющееся покрытие, щёточная чистка 2 класса согласно норме EN13300 и EN ISO 11998.

**ВНЕШНИЙ ВИД И ОТДЕЛКА:**

Непрозрачная, гладкая поверхность.

**ОГРАНИЧЕНИЯ ВЫБРОСОВ ЛОС (ЛЕТУЧИХ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ):**

ЕС предельное значение ЛОС (Директива 2004/42/ЕС) для этого продукта (кат./ВА): 75г/л(2007), 30 г/л(2010). BIANCO PURO содержит не более 30 г/л ЛОС.

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

**ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:**

**НОВЫЕ ПОВЕРХНОСТИ:** штукатурить, шлифовать, очистить от пыли. Нанесите один слой FISSATIVO ACRILICO HEX, надлежащим образом разбавленного.  
**РАНЕЕ ОБРАБОТАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ:** удалить отстающие элементы старой краски, а затем выполните инструкцию для новых поверхностей.

**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:**

может быть нанесён с помощью кисти, валика из шерсти или пульверизатора.

**РАЗВЕДЕНИЕ:**

Первый слой : 40-50% воды, второй слой: 30-40% воды.

**СУШКА ПРИ 20 °С И 65% U.R.:**

На ощупь через 30 минут, в глубине через сутки.

**ВРЕМЯ МЕЖДУ СЛОЯМИ:**

Как минимум 5-6 часа.

**УСЛОВИЯ:**

Продукт следует применять при температуре воздуха (поверхности и/или помещения) от +5 °С до +30 °С.

**ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ:**

Водой сразу после использования.

**ТОВАРНАЯ УПАКОВКА:**

Основа белая: 12 x 0,7л - 2,5л - 5л - 14л.  
Конвертер : 0,9 кг - 3 кг - 6 кг - 18кг.

**ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ЦВЕТА:**

белый.

**ХРАНЕНИЕ:**

В сухом, прохладном помещении продукт может храниться до 18 месяцев с момента покупки. Оберегать от холода.

**ПРИМЕЧАНИЯ:**

данный документ был составлен на базе наших технических и научных знаний. Di Donato Spa не несёт никакой ответственности за полученный результат при использовании продукта в случае, если внешние условия и метод нанесения не подлежат нашему контролю. Рекомендуем внимательно изучать технические характеристики продукта до его использования.