

ELITE®STRUCTURA

БАЗА ДЛЯ ДЕКОРАТИВНЫХ ОТДЕЛОК ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

СВОЙСТВА ПРОДУКТА

ELITE®STRUCTURA это база для внутренних работ, созданная на основе смол в водной эмульсии, со специальными наполнителями и добавками, способная придать поверхности неравномерную толщину для последующего нанесения декоративных отделок линии Antica Signoria.

ПРИМЕНЕНИЕ

ELITE®STRUCTURA может наноситься на внутренние стены из кирпичной кладки, гипсокартона, цементные поверхности, мазонит, ранее окрашенные поверхности, минеральные и органические покрытия, если они плотные и сухие.

База предназначена для подготовки поверхности под последующее нанесение LE VELATURE, CHIC *Classic*, CHIC *Metal*, OMBRE, CHIFFON, DAMASCATO, DAMASCATO STELLARE.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС:

1,73 - 1,78 кг/л.

ВЯЗКОСТЬ:

Пастообразный продукт.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАСХОД В ОДИН СЛОЙ:

2–2,5 кг/м², зависит от состояния поверхности и наносимой толщины продукта.

Практический расход можно определить с помощью предварительной пробы на конкретной поверхности.

ОГРАНИЧЕНИЕ НА ВЫБРОС ЛЕТУЧИХ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ (ЛОС):

Предельное значение ЛОС для ЕС (Директива 2004/42/CE) для данных продуктов (Кат. A/a; BO):

75 г/л (2007 г.); 30 г/л (2010 г.).

ELITE®STRUCTURA содержит ЛОС не более 30 г/л.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

НОВЫЕ ПОВЕРХНОСТИ: нанести один слой грунтовки PRIMER UNIFORMANTE A.S., разведенной надлежащим образом.

РАНЕЕ ОКРАШЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ: удалить возможные несовместимые элементы такие, как пыль, масла и/или жиры или отслаивающиеся части; далее продолжить, как с новой поверхностью.

НАНЕСЕНИЕ:

ELITE®STRUCTURA наносится с помощью шпателя из нержавеющей стали.

Наносить ELITE®STRUCTURAA единственным слоем в нерегулярном порядке, чтобы получить поверхность с изменяющейся и неравномерной толщиной.

После полного высыхания ELITE®STRUCTURA нанести желаемую отделку линии Antica Signoria.

РАЗВЕДЕНИЕ:

Продукт готов к использованию.

ВЫСЫХАНИЕ ПРИ 20°C И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ 65%:

«Пылевое» высыхание составляет около 5 - 6 часов; в глубине - около 24 часов.

ВРЕМЯ МЕЖДУ СЛОЯМИ НАНЕСЕНИЯ:

ELITE®STRUCTURA может быть покрыта отделкой примерно через 24 часа при 20° C.

УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:

Продукт должен наноситься при температуре (помещения и/или поверхности) от + 5°C до +30°C.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ:

Водой, сразу после использования.

УПАКОВКИ ДЛЯ ПРОДАЖИ: 8 кг – 24 кг.

ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА: Белый.

ХРАНЕНИЕ:

Если продукт будет находиться в прохладном, сухом и защищенном от мороза месте, сохраняется до 18 месяцев с момента приобретения.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Этот документ был подготовлен в соответствии с нашими техническими и научными знаниями.

Di Donato SpA не несет никакой ответственности за результаты, полученные при использовании данного продукта, поскольку условия и методы его нанесения не могут быть проконтролированы с нашей стороны.

Рекомендуется поэтому предварительно проверить пригодность продукта в каждом конкретном случае.

