

ELITE TRAVERTINO

ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ВНЕШНИХ И ВНУТРЕННИХ СТЕН

СВОЙСТВА ПРОДУКТА

ELITE TRAVERTINO это продукт на основе гашёной извести, мраморной крошки, пигментов и неорганических добавок, которые обогащают его следующими характеристиками: отличная воздухопроницаемость, сопротивляемость к агрессивным средам физико-химическим и биологическим, устойчивость к УФ лучам, простота в применении.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ELITE TRAVERTINO идеален для декорирования строений художественного образца, как античных, так и современных.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС:

1,78-1,74 кг/л.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАСХОД:

От 1,5 до 2 кг / кв.м.

ВНЕШНИЙ ВИД И ОТДЕЛКА:

Полублестящая, характерный вид травертино.

ПРЕДЛАГАЕМЫЙ РАЗМЕР:

Мелко-среднезернистый.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Прежнее покрытие должно быть удалено полностью. В случае старых или повреждённых поверхностей удалить все несовместимые части соответствующим раствором. В любом случае до нанесения TRAVERTINO использовать Primer Uniformante A.S., разбавленным надлежащим образом.

На старых и хорошо просушенных поверхностях можно использовать TRAVERTINO без предварительного использования PRIMER.

НАНЕСЕНИЕ:

Развести порошок до образования однородной массы. Нанести первый слой с помощью шпателя из нержавеющей стали, надавливая и убирая подтёки и швы. После абсолютного высыхания (8-10 часов), нанести второй слой и до просыхания крупно- или среднезернистым роликом создать шероховатую поверхность, заглаживая определённые места стальным мастерком. По прошествии примерно 10 минут загладить поверхность стальным шпателем в горизонтальном направлении до достижения полу глянцевого эффекта. На протяжении двух последующих дней рекомендуется увлажнять поверхность. При необходимости нанесения цвета, на TRAVERTINO наносится один слой силиконовой глазури кубочным шпателем.

РАЗВЕДЕНИЕ:

Развести порошок ELITE TRAVERTINO с 5-6 литрами воды.

СУШКА ПРИ 20 ° C И 65% U.R.:

Пыль не пристаёт после 60-90 минут, в глубине просыхает через 24 часа.

ВРЕМЯ МЕЖДУ СЛОЯМИ:

Около 8-10 часов при температуре 20 ° C.

УСЛОВИЯ:

Продукт может применяться при температурах от 10 ° C до 25 ° C.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

При использовании для внешних работ, наносить силиконовую водоотталкивающую базу за 7 дней.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ:

Водой сразу после использования.

ТОВАРНАЯ УПАКОВКА: 14 кг.

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ЦВЕТА: Кремовый.

ХРАНЕНИЕ:

Хранить плотно закрытой в прохладном сухом месте, избегая холода.

