

QUARZO MEDIO

Водоэмульсионная краска с кварцевым наполнителем для внутренних и наружных работ

Преимущества

- хорошая укрывистость, адгезия, паропроницаемость
- устойчива к загрязнениям, хорошо моется
- создает прочное, эластичное покрытие

Колеровка

Белая, колеруется водоразбавляемыми и универсальными красителями.

Классификация (UNI 8681) В4.С.О.А.2.НF

Однокомпонентная акриловая краска с кварцевым наполнителем, высыхает на открытом воздухе, матовая, разбавляется водой

Способ нанесения

Новые стены

Перед нанесением финишного покрытия поверхность должна быть тщательно подготовлена: устранены все дефекты, очищена, обеспылена, прогрунтована. Для подготовки поверхности используйте качественные материалы ТОЛЬКО НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ.

Затем поверхность должна быть обработана акриловой грунтовкой **Saifseal Beton Quartz** в два слоя. Время высыхания между слоями 12 часов, полное высыхание 24 часа. Затем на сухую поверхность текстурным валиком наносят **Quarzo Medio**, первый слой на 20% и второй на 10% разбавленный водой. Между слоями время высыхания 12 часов, полное высыхание 24 часа. Если грунтовать самой краской, то первый слой разбавляют на 30% водой, второй и третий слои - на 15%.

Также **Quarzo Medio** возможно нанести неразбавленной, придавая покрытию текстурный рисунок, а затем декорировать металлизированными или перламутровыми красками (**Metal, Nuvole, Bizantium** и др.)

Окрашенные стены

Удалить с поверхности старую краску. Перед последующим выравниванием поверхность нужно загрунтовать грунтовкой глубокого проникновения на водной основе. Выравнивать различные неровности с использованием качественных шпаклевок. Обработать поверхность акриловой грунтовкой **Saifseal Beton Quartz**. Затем текстурным валиком наносят **Quarzo Medio**, первый слой на 30% и второй на 10% разбавленный водой. Между слоями время высыхания 12 часов, полное высыхание 24 часа. Если грунтовать самой краской, то первый слой разбавляют на 30% водой, второй и третий слои на 15%

Грунтовка

Quarzo Medio может использоваться как кварцевая грунтовка под декоративные штукатурки и покрытия (**Orion, Vega, Graffiato, Elastoba** и др.). В данном случае она разбавляется водой на 30-40% и наносится в два слоя.

Условия нанесения

- Тщательно перемешивать перед использованием.
- Применять при температуре минимум +5°C - максимум +35°C.
- Можно наносить при влажности воздуха <80%, но на сухую поверхность.

Меры предосторожности

- Хранить в закрытой ёмкости верх дном, в прохладном месте вдали от нагревательных приборов.
- Обязательна инструкция по применению
- Пустые ёмкости или с остатками засохшей краски должны быть должным образом утилизированы

Спецификации и другая техническая информация

Тест

Значения при 20°C и 60% влажности

Степень блеска	BVL 030 (UNI 9389)	Гладкая, матовая
Плотность, г/мл	BVL 007 (UNI 8910)	1.300 - 1.400
Вязкость по Брукфильду, сПз	BVL 029 (UNI 8356)	20000 - 25000
Общий расход (зависит от пористости поверхности) м ² /л	BVL 052 (ISO 7254)	8 - 10
Точка воспламенения, °С	BVL 046 (UNI 8909)	Не воспламеняется
Сухой остаток %	BVL 027 (UNI 8906)	61 - 65
Срок хранения (в сухом прохладном месте)	BVL 064 (UNI 10154)	Не более 36 месяцев
Высыхание до касания	BVL 033	Максимум 1 час
Полное высыхание	BVL 033	Максимум 24 часа
Перекрытие	BVL 037	Через 12 часов
Внешняя / внутренняя		Да/Да
Цвет		Белый
Связующее		Виниловое
Очистка инструмента		Вода
Растворитель		Вода
Разбавление при нанесении кистью		Первый слой 30%
Разбавление при нанесении валиком		Второй – 15 %
Расход (зависит от пористости поверхности)		5 л 20 - 25 м ²
		14 л 60 - 70 м ²
Расход, кг/м ²		0,37 кг/м ²
Фасовка		5 л; 14 л

ПРИМЕЧАНИЕ:

Наши рекомендации, которые мы даём для поддержки покупателя или пользователя, основываются на нашем опыте и соответствуют современному уровню знаний в науке и практическом использовании, однако не являются обязательными и не имеют никакой юридической силы. Рекомендуется согласовывать технологию и количество материала с соответствующими местными условиями.