



STOOPEN & meeûs

SINCE  
1894

## Инструкция по нанесению

### **KALEI**

#### Характеристика областей применения:

Состав и структура штукатурных красок KALEI позволяет использовать их на поверхностях из керамического, пенобетонного, силикатного, пескобетонного кирпича; бетонных и оштукатуренных поверхностях; клинкерной плитке; искусственном камне, цементно-стружечных плитах (ЦСП) и других поверхностях. Высокая абсорбирующая способность позволяет наносить штукатурную краску на неподготовленную поверхность, штукатурная краска обладает высокой устойчивостью к воздействиям внешней среды и перепадам температур, высокой паропроницаемостью, штукатурная краска «дышит» и очень быстро сохнет. Эти характеристики позволяют проводить работы по отделке, ремонту и реставрации фасадов зданий, домов, заборов, различного рода строений. Добавление красящих пигментов позволяют достичь различных цветовых решений, способных удовлетворить самого взыскательного потребителя.

С помощью KALEI можно, используя различные техники нанесения и комбинируя цвета, достигать различных эффектов при декорировании, повторять классические средиземноморские дома, римский или античный стиль. Фактура штукатурок идеально подходит для отделки дома в стиле ФАХВЕРК.

Пример для нанесения 1кг сухой массы штукатурной краски КАЛЕЙ:

Поверхность для нанесения должна быть на минеральной основе (кирпич – керамический, силикатный; бетон, штукатурка, ЦСП и т.п.), она не должна быть окрашенной, загрунтованной или обработанной какими либо водоотталкивающими составами!

1. Берем сухой пигмент от 1,6% до 3,2% к сухой массе (1-2 пакетика в зависимости от требуемой интенсивности цвета, обычно это 1 пакетик или в переводе на стандартную поставку 1 мешок 25кг – 1 банка пигмента 400 грамм) и смешиваем его с небольшим количеством воды (в нашем случае достаточно 100гр воды)
2. Размешав пигмент в воде, туда же добавляем саму штукатурную краску и доливаем воду из расчета порядка 45% (макс до 50%) к сухой массе – т.е. на 1кг штукатурной краски нужно добавить порядка 450гр воды (100 мы уже размешали с пигментом и поэтому осталось добавить 350гр). Добавив воду, тщательно размешиваем состав до однородности. Масса должна получиться по консистенции похожей на жидкий 1% кефир, если масса будет очень густой – ее будет тяжело наносить кистью и увеличится расход, если слишком жидкой – не будет требуемой твердости состава и она будет стекать по стенам.
3. После размешивания дать отстояться 3-5 минут чтобы ушли пузырьки воздуха.
4. **ОБЯЗАТЕЛЬНО перед нанесением намочите поверхность нанесения и саму кисть водой и подождите пару минут!!!!** Это нужно для лучшей адгезии и для того, что когда Вы будете наносить штукатурную краску - поверхность на которую Вы ее наносите будет высасывать из состава воду, и поэтому она будет тяжело и с большим расходом наноситься, осыпаться с кисти.
5. Наносить либо широкой кистью либо краскопультом с большим сечением сопла. Кистью плавно в любом направлении, но учитывать, что кисть дает небольшие бороздки и сама штукатурная краска имеет легкую песчаную фактуру.
6. После того, как нанесли 1-й слой через 30-40 минут можно наносить 2-й слой, при этом смачивать уже не нужно. Иногда достаточно и одного слоя, если поверхность ровная и в хорошем состоянии. Второй слой обычно убирает недочеты 1-го.
7. Ни в коем случае нельзя разводить неиспользованную смесь водой, т.к. цвет будет совсем иным (это как выпить полчашки чая и потом добавить кипятка – будет не час а не пойми что и по цвету и по вкусу). Цвет стен после высыхания станет менее насыщенным, он «потухнет».
8. Первые 72 часа после нанесения нужно предохранять поверхность от попадания влаги и дождя.