

GHIBLI QUARZO

Декоративное матовое интерьерное покрытие с эффектом песка.

GHIBLI QARZO – эксклюзивное декоративное матовое финишное покрытие для внутренних работ с кварцевым наполнителем. **GHIBLI QARZO** легко наносится, придает стенам эффект античной ткани, тончайшего шелка и идеально подходит как для классического, так и для современного интерьера.

Цвет: полупрозрачный; колеруются водоразбавляемыми и универсальными красителями.

Подготовка поверхности

Перед нанесением декоративного финишного покрытия поверхность должна быть тщательно подготовлена: устранены все дефекты, очищена, обеспылена, прогрунтована. Для подготовки поверхности используйте качественные материалы ТОЛЬКО НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ.

Способ нанесения

Велюровым валиком или краскопультом нанести один слой полуглянцевой или матовой краски-основы, предварительно разбавленный на 10% водой и заколерованный в тон финишного покрытия. После полного высыхания краски-основы нанесите финишное покрытие **GHIBLI QARZO** при помощи мягкой кисти.

Условия нанесения

Материал должен наноситься только на сухую, чистую, обеспыленную и хорошо освещенную поверхность при температуре помещения и поверхности от +5°C до +35°C.

Производитель

Произведено в Италии. Торговая марка "VIERO", изготовитель CROMOLOGY ITALIA S.P.A., артикул GHIBLI QARZO.

Технические характеристики:

Тип связующего	акриловый полимер
Плотность	1,55 - 1,60 кг/л
Вязкость по Брукфильду	4000 – 5000 сПз
pH	7 - 9
Температура хранения	от +5 до + 35 °С
Время высыхания	до касания - 3-4 час полное высыхание - 14-24 часа
Расход (в зависимости от количества слоёв)	от 1 л 5,5 – 6,5 м ²
Упаковка	5 кг.
Хранение	3 года в закрытом от холода и солнечных лучей месте

ПРИМЕЧАНИЕ:

Наши рекомендации, которые мы даём для поддержки покупателя или пользователя, основываются на нашем опыте и соответствуют современному уровню знаний в науке и практическом использовании, однако не являются обязательными и не имеют никакой юридической силы. Рекомендуется согласовывать технологию и количество материала с соответствующими местными условиями.