

MITHOS LUX

Декоративная акриловая «автоглянцующаяся» венецианская штукатурка для внутренних работ

MITHOS LUX – декоративная однокомпонентная самоглянцующаяся венецианская штукатурка на акриловой основе. Колеруется универсальными красителями и на тинтомашине. Материал обладает отличными рабочими свойствами, легко гляncуется. Умелый мастер, используя свой опыт и искусство, легко создаст знаменитый эффект «Античной Венецианской Штукатурки», различные эффекты мрамора, а также декоративные эффекты с мягким блеском и переливом теней.

Внешний вид покрытия

Имеет глянцево-античный вид или бархатисто-сатиновый вид в зависимости от размера используемого шпателя и техники нанесения.

Колеровка

Белая, колеруется универсальными красителями и на тинтомашине.

Область применения

Высокодекоративное финишное покрытие, придающее стенам вашего дома изысканный и неповторимый эффект мрамора, а также различные декоративные эффекты.

MITHOS LUX может использоваться как самостоятельное декоративное покрытие, а также в качестве финишного слоя поверх натуральных известковых венецианских штукатурок для получения легко глянцующейся поверхности.

MITHOS LUX – материал на акриловой основе. Для полной защиты материала от загрязнений и проникновения воды, а также для придания материалу моющихся свойств, рекомендуется нанести специальную защитную ваксу **Cera LTS**, особенно при использовании материала в кухнях и ванных комнатах.

Подготовка поверхности

Перед нанесением декоративного финишного покрытия поверхность должна быть тщательно подготовлена: устранены все дефекты, очищена, без влажных и соляных пятен, обеспылена, прогрунтована. Для подготовки поверхности используйте качественные материалы **ТОЛЬКО НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ**.

Перед нанесением материала на шпатлевку можно использовать гладкий белый грунт **Primer White** или специальные грунтовочные покрытия, имеющие шершавую структуру **Saifseal Beton Quartz**, которые наносятся в два слоя. Время высыхания между слоями 12 часов, полное высыхание 24 часа.

Способ нанесения

MITHOS LUX готова к использованию и не требует дополнительного разбавления водой.

1. эффект античного мрамора – классическая венецианская штукатурка

Материал наносится стальным нержавеющей шпателем тонким слоем. Первый слой наносится ровно, при нанесении второго и последующих слоёв создается желаемый рисунок. Возможно, наносить на натуральную известковую венецианскую штукатурку для получения легко глянцующейся поверхности.

После полного высыхания, поверхность гляncуют шпателем для достижения желаемой степени блеска. Для защиты материала от загрязнений и проникновения воды рекомендуют нанести защитную ваксу (см. ранее).

2. декоративные эффекты

Состав штукатурки **MITHOS LUX** позволяет наносить ее не только в классической манере венецианских штукатурок, а также получать другие декоративные эффекты, используя валики и кисти.

2.1. при помощи жесткой кисти

Нанесением **Mithos Lux** при помощи декоративной жесткой кисти можно создать на поверхности желаемый рисунок, который после полного высыхания гляncуется нержавеющей шпателем. В результате получается покрытие с сочетанием мягкого блеска и глянца с переливом теней.

2.2. при помощи валика и нержавеющей шпателя (эффект Damascato)

Нанесите **Mithos Lux**, заколерованную в выбранный вами цвет, на всю поверхность, используя валик с коротким ворсом. Позвольте материалу высохнуть. Нанесите легкими, поглаживающими движениями второй слой штукатурки валиком, оставляя пустоты на поверхности (т.е. получается текстурная поверхность) и заглянцуйте нержавеющей шпателем. Через 24 часа, когда материал высохнет, рекомендуется нанести специальную ваксу **Cera wax (натуральный, золото, серебро)**, **Cera LTS** нержавеющей шпателем и при необходимости отполировать после высыхания фланелевой ветошью.

Производитель

Материал произведен в Италии. Товарный знак "VIERO", изготовитель CROMOLOGY ITALIA S.p.A., артикул MITHOS LUX.

Технические характеристики

Спецификации и другая техническая информация	Тест	Значения при 20°C и 60% влажности
Плотность, г/мл	MPL 007 (UNI 8910)	1.450 ÷ 1.550
Вязкость по Брукфильду, сПз		Паста
Рекомендуемая толщина покрытия, микрон	MPL 066	40
Точка воспламенения, °C	MPL 046 (UNI 8909)	Не воспламеняется
Срок хранения (в сухом прохладном месте)	MPL 064 (UNI 10154)	Не менее 36 месяцев
Сухой остаток, %	MPL 027 (UNI 8906)	80 - 85
Полное высыхание, час	MPL 066	8
Перекрытие, час	MPL 048	После 24
Внешняя/внутренняя		Нет/Да
Цвет		Белый, колеруется
Связующее		Акриловое
Очистка инструмента		Вода
Растворитель		Вода
Разбавление при нанесении		Готов к использованию
Расход, кг/м ²		0,5 -0,8 кг/м ²
Фасовка		19,2 кг. / 20 кг. 4,8 кг. / 5 кг.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Наши рекомендации, которые мы даём для поддержки покупателя или пользователя, основываются на нашем опыте и соответствуют современному уровню знаний в науке и практическом использовании, однако не являются обязательными и не имеют никакой юридической силы. Рекомендуется согласовывать технологию и количество материала с соответствующими местными условиями.