

# QUARZO ANTIMACCHIA

ОТДЕЛКА ДЛЯ ФАСАДОВ И ИНТЕРЬЕРОВ С ПОВЫШЕННОЙ  
УСТОЙЧИВОСТЬЮ К ЗАГРЯЗНЕНИЯМ

## СВОЙСТВА ПРОДУКТА

Продукт обеспечивает высокую устойчивость к изменению погодных условий и истиранию. QUARZO ANTIMACCHIA создана на базе акриловых смол, чистых пигментов, высококачественных наполнителей и добавок, обеспечивающих следующие свойства: гидрофобность, устойчивость к свету, соли и воздействиям щелочей, отличное прилегание к поверхности.

## ПРИМЕНЕНИЕ

Подходит для покрытия промышленных и гражданских сооружений, любых цементных поверхностей, подвергающихся промышленному или городскому загрязнению. Позволяет вносить коррективы на ранее окрашенные с помощью этого же продукта поверхности, не образуя пятен.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**УДЕЛЬНЫЙ ВЕС:** 1,52 - 1,62 кг/л.

**ВЯЗКОСТЬ:** Пастообразный продукт.

**ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАСХОД В ОДИН СЛОЙ:** 6 - 8 м<sup>2</sup>/л.  
Расход зависит от шероховатости, пористости и впитывания поверхности, а также метода нанесения.

**СУХОЙ ОСТАТОК:** 73% ± 1%.

**СРЕДНЯЯ ТОЛЩИНА ПЛЁНКИ НАНЕСЁННОГО СЛОЯ:**  
Около 150 микрон в 2 слоя.

**КАПИЛЯРНОЕ ПОГЛОЩЕНИЕ ВОДЫ (UNI EN 1062-3):**  
 $W < 0,1 \text{ КГ / м}^2 \text{ h}^{0,5}$ .

**ВНЕШНИЙ ВИД И ОТДЕЛКА:**  
внешний вид - матовый, отделка - гладкая.

**ПРЕДЕЛ ДОПУСТИМЫХ ВЫБРОСОВ ЛОС (ЛЕТУЧИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ):**  
предельное значение ЛОС согласно директиве 2004/42/CE для данного продукта 75 г/л (2007), 40 г/л (2010).  
QUARZO ANTIMACCHIA содержит 40 г/л ЛОС.

## МЕТОД НАНЕСЕНИЯ

**ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:**  
НОВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ: убедитесь, что поверхность хорошо просохла (минимум 28 дней с момента кладки), зачистите и заштукатурьте дыры или щели, нанесите один слой FISSATIVO ACRILICO HEX.

**РАНЕЕ ОКРАШЕННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ:** удалите старую краску, откорректируйте поверхность, заштукатурив неровности, при необходимости рекомендуем обновить поверхность, используя продукты линии HEX и закрепив с FISSATIVO AL SOLVENTE FORTE, преждевременно разведённого. В случае, если основа повреждена, но с погрешностями и остатками штукатурки, рекомендуется использовать ISOLANTE 55 HEX в качестве грунтовочного слоя.

**НАНЕСЕНИЕ:** Кистью из натуральной щетины, шерстяным валиком или распылением. Чтобы получить слегка текстурную отделку, последний слой необходимо наносить шерстяным валиком и без разбавления.

**РАЗВЕДЕНИЕ:** 20 -25% водой.

**ВЫСЫХАНИЕ ПРИ 20° С И 65% ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА:** через 2-3 часа после нанесения высыхает на ощупь, через 24 часа просыхает полностью.

**ВРЕМЯ МЕЖДУ СЛОЯМИ:** минимум 5 - 6 часов.

**ВНЕШНИЕ УСЛОВИЯ:** Продукт должен наноситься при температуре (воздуха и покрытия) в диапазоне от +5° С до +35° С, избегая дождя и прямых солнечных лучей.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Рекомендуется наносить данный продукт при благоприятных погодных условиях. Нанесение продукта при неподходящих условиях может повлиять, как на срок высыхания, так и на финальный результат, поставив под угрозу внешний вид и качественные характеристики. Непросохшая штукатурка провоцирует изменение цвета, пятна и солевые разводы.

**ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ:** Водой непосредственно после использования.

**ТОВАРНАЯ УПАКОВКА:**  
Основа белая 12 x 0,75л - 2,5л - 14л.  
Конвертер 12 x 0,9 кг - 6 кг - 18кг.

**ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ЦВЕТА:** бесцветный.

**ХРАНЕНИЕ:** В сухом, прохладном помещении продукт может храниться до 18 месяцев с момента покупки. Оберегать от холода.

**ПРИМЕЧАНИЯ:**  
данный документ был составлен на базе наших технических и научных знаний. Di Donato Spa не несёт никакой ответственности за полученный результат при использовании продукта в случае, если внешние условия и метод нанесения не подлежат нашему контролю. Рекомендуем внимательно изучать технические характеристики продукта до его использования.