

# SOLARIS

## СУПЕРМОЮЩАЯСЯ КРАСКА С ВЫСОКОЙ УКРЫВАЕМОСТЬЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И ВНЕШНИХ СТЕН

### СВОЙСТВА ПРОДУКТА

SOLARIS - это вододисперсионная краска, на основе ацето-виниловых смол в водной эмульсии, специальных пигментов и специальных добавок, которые гарантируют продукту следующие характеристики: высокая укрываемость на новых и ранее окрашенных стенах, отличная укрывистость и легкость нанесения кистью, высокая белизна. SOLARIS доступен в белой базе или конвертер, и можно его тонировать по системе S2K.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

SOLARIS подходит для внутренних и внешних стен из кирпича (под балконами, вестибюлями и для стен, которые не подвергаются воздействию погодных явлений), для поверхностей из бетона, из гипса или гипсокартона, для штукатурок на основе водного раствора и для минеральных поверхностей.

SOLARIS идеальный продукт для декорирования помещений, которые требуют качественные отделки, и в тех случаях, когда состояние поверхности требует использование продукта с очень высокой способностью покрытия.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**УДЕЛЬНЫЙ ВЕС:** 1,45 – 1,55 Кг / л.

**ВЯЗКОСТЬ:** 30000-40000 спз (по Брукфильду, шпindelь 5, скорость 5 об/минуту).

**ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАСХОД НА ОДИН СЛОЙ: 16-20 м<sup>2</sup>/л.** Расход может меняться в зависимости от шероховатости, пористости и абсорбции поверхности, а также от используемого способа нанесения.

**СУХОЙ ОСТАТОК:** 61% ± 1%.

**УСТОЙЧИВОСТЬ К МОКРОМУ ИСТИРАНИЮ:** Второй класс мойки по нормативам EN 13300 и EN ISO 11998.

**СРЕДНЯЯ ТОЛЩИНА СУХОЙ ПЛЕНКИ:** Около 60 микрон в два слоя.

**ВНЕШНИЙ ВИД И ПОВЕРХНОСТЬ:** Матовый вид, гладкая поверхность.

**ОГРАНИЧЕНИЯ ВЫБРОСОВ ЛОС (ЛЕТУЧИХ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ):** ЕС предельное значение для ЛОС (Директива 2004/42/EC) для этого продукта: 75 г / л (2007), 30 г / л (2010). SOLARIS содержит максимум 30 г / л ЛОС.

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

#### Подготовка поверхности:

На новых поверхностях: убедитесь, что стена уже высохла, при необходимости оштукатурить с помощью TOP STUK, отшлифовать, очистить и нанести разбавленную грунтовку FISSATIVO ACRILICO. На уже обработанных стенах, необходимо изначально снять старый слой краски и затем при необходимости выполнить устранение изъянов, далее воспользоваться действиями применимыми к новой стене.

**ПРИМЕНЕНИЕ:** Натуральная кисть, шерстяной валик, краскораспылитель.

**РАЗВЕДЕНИЕ:** первый слой - 45%-60% водой, второй слой -30%-45% водой. Разводить продукт в зависимости от поверхности. Разбавление окрашенного продукта на базе конвертер должно быть на 15%-20% меньше, чем в белой базе.

**СУШКА ПРИ 20 °C И 65% U.R. :** на ощупь через 2 часов, полное просыхание через 24 часа.

**ВРЕМЯ МЕЖДУ НАНЕСЕНИЯМИ:** Подождать хотя бы 5-6 часов.

**УСЛОВИЯ:** продукт может быть использован при температуре (воздуха или покрытия) от +5°C до +30 °C.

**ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ:** Водой сразу после использования.

**УПАКОВКА:** Белая база – 14л, 5л, 2,5л. Конвертер - 18кг, 6кг, 3кг.

**Цвета:** белый

**ХРАНЕНИЕ:** Если продукт будет находиться в прохладном, сухом и защищенном от мороза месте, сохраняется до 18 месяцев с момента приобретения.

**ПРИМЕЧАНИЯ:** данный документ был составлен, базируясь на наших технических и научных исследованиях. Di Donato S.P.A. не является ответственным в случае, если продукт использовался в условиях или наносился способом не предусмотренным в данной карте и не контролируемым производителем. В любом случае рекомендуем предварительное опробование, прежде чем использовать данный продукт в нестандартных условиях.