

# VIXALIT

## Натуральная известковая краска на водной основе для внутренних и наружных работ с античным эффектом

**VIXALIT** – натуральное декоративное покрытие на известковой основе для интерьерных и фасадных работ. Краска обладает дышащими свойствами и антигрибковым эффектом, создает на поверхности классический античный эффект. Одной из особенностей краски является внешний вид с неравномерными участками со светлыми и темными оттенками, имитирующими отделку стен древних сооружений.

Традиционный состав краски **VIXALIT** позволяет использовать материал при реставрации ветхих фасадов зданий, фресковых покрытий и обновлении стен в исторических помещениях.

**VIXALIT** может наноситься на гладкие стены и штукатурные составы. Минеральная составляющая краски позволяет при желании создать легкий глянцевый эффект.

**Цвет:** водная дисперсия белого цвета.

### **Область применения**

**VIXALIT** может наноситься как при интерьерных, так и при фасадных работах.

**Применяется только на неокрашенные поверхности или поверхности, окрашенные известковыми продуктами.**

### **Подготовка поверхности**

Поверхность должна быть абсолютно сухой, обеспыленной, без влажных и соляных пятен. Стены должны быть тщательно отчищены. Перед нанесением на очень пористые поверхности предварительно стену грунтуют прозрачным акриловым грунтом Fissativo Acrilico all Aqua, разбавленным водой в соотношении 1:20.

### **Способ нанесения**

Краска **VIXALIT** наносится в 2-3 слоя. Для первого грунтовочного слоя материал перед нанесением разбавляют на 30%-40% водой. Последующие слои разбавляются на 20% водой. Временной интервал между нанесением слоёв 12-24 часа.

### **Срок хранения**

При температуре от +5°C до 35°C срок хранения 3 года.

### **Меры предосторожности**

- Пустые ёмкости или с остатками засохшей краски должны быть должным образом утилизированы.
- **VIXALIT** абсолютно не токсична и не содержит растворитель.
- Для хранения и транспортировки материала не предъявляется никаких особых условий.

## **Технические характеристики:**

Состав	Водная дисперсия гашеной извести
Плотность	1,33 – 1,37 г/см <sup>3</sup>
Вязкость по Брукфильду	6000 - 12000 сПз
Температура хранения	от +5 до + 35°C
Время высыхания	до касания 2 часа, полное высыхание – 24 часа
Расход	2,1 – 2,8 м <sup>2</sup> /1 л в 2 слоя
Упаковка	14 л
Хранение	3 года в защищенном от холода и солнечных лучей месте

---

### ПРИМЕЧАНИЕ:

Наши рекомендации, которые мы даём для поддержки покупателя или пользователя, основываются на нашем опыте и соответствуют современному уровню знаний в науке и практическом использовании, однако не являются обязательными и не имеют никакой юридической силы. Рекомендуется согласовывать технологию и количество материала с соответствующими местными условиями.