





DEKOR9

Стойкая к воздействию атмосферы и интенсивному мытью латексная фактурная краска для внутренних и наружных работ. Хорошо покрывает поверхность, не выцветает.

СТОЙКОСТЬ	Особенно стойкая к воздействию атмосферы и интенсивному мытью.
ГЛЯНЦЕВИТОСТЬ	Матовая
ЦВЕТ	Белый. Окрашивается различными оттенками
УКРЫВИСТОСТЬ	1,5–2,5 м ²
РАЗБАВИТЕЛЬ	Вода
ПЫЛЬ НЕ ПРИСТАЕТ ЧЕРЕЗ	1 час (22°C 55 % RH)
МОЖНО ПЕРЕКРАШИВАТЬ ЧЕРЕЗ	3–4 часа (22°C 55 % RH)
ХРАНЕНИЕ	Хранить в плотно закрывающейся таре, t°>5 °C
РАСФАСОВКА	1 л, 3 л, 5 л, 10 л



НАЗНАЧЕНИЕ

Для фактурной окраски и формирования рельефного отделочного слоя подвергающихся частой мойке стен и потолков, а также фасадов жилых и общественных помещений. Подходит для оштукатуренных и бетонных поверхностей, кирпичей, обоев из стекловолокна, различных панелей и других поверхностей.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Краска полностью подготовлена к использованию. Перед окраской хорошо размешайте. Краску на окрашиваемую поверхность наносите равномерно кистью или валиком. При окраске валиком с коротким ворсом получается мелкая фактура. Более крупная фактура поверхности получается при окраске валиком с длинным ворсом или структурным валиком. Для получения различных узоров следует применять различные инструменты: широкие кисти, шпатели, специально сформированные валики. Рекомендуется красить одним слоем. Красить при температуре окружающей среды (+5 +30) °C. Беречь от холода!

РАСХОД

Одним литром окрашивается 1,5–2,5 м² при окраске одним слоем.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, с нее следует удалить загрязнения. Неровности на поверхности зашпаклевать мелкозернистой шпаклевкой. По глянцевым, ранее выкрашенным алкидной краской поверхностям пройдитесь наждачной бумагой и удалите шлифовальную пыль. Перед окраской поверхность рекомендуется грунтовать акриловым грунтом.

ОХРАНА ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ

Не выливайте краску в канализацию, водоемы или на почву. Пользуйтесь средствами защиты кожи и глаз. При попадании в глаза немедленно смывайте большим количеством воды и обращайтесь к врачу. Беречь от детей!

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Поверхностная пленка приобретает полную прочность и ее можно мыть через 28 дней.

ЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

Помыть водой.

СПОСОБ ОКРАСКИ

Валиком, кистью или краскопультом.