

MFloor Unico

Marmorino Floor Unico - монокомпонентный пастообразные продукты на акрилово-полиуретановой основе, класса микроцемент.

Материал гидрофобный, применяется в качестве декоративной отделки стен и полов.

Система нанесения:

1. Наносим грунт Primer Unico

Разбавление: можно разбавить от 5 до 10% в случае неабсорбирующих оснований, до максимум 30% в случае сильно впитывающих оснований.

Применение продукта: наносится валиком, кистью, распылителем, равномерно распределяя продукт в один слой.

Температура нанесения не должна быть ниже 10 °C

Время высыхания 2-3 часа.

2. При необходимости, укладываем стеклоткань плотностью 70гр./м² (ячейка 2,5мм)

3. Тщательно перемешиваем и наносим структурный грунт Fondo Floor Unico – шпателем, на толщину гранул.

Материал готов к применению, возможно разбавление водой. Исходя из опыта наших мастеров рекомендуем разбавление водой 3-5% от массы материала

Стараемся избежать нахлестов/фактурности.

Время высыхания 6-8 часов.

После высыхания поверхность должна быть ровной, при необходимости, неровности и выступающие части можно обработать наждачной бумагой зернистостью 80. После обработки наждачной бумагой обязательно очистите поверхность. Рекомендуем использовать профессиональную ткань микрофибру.

ПРИМЕЧАНИЕ: Fondo Floor Unico и армирующая сетка рекомендованы, если MFloor Unico будет наноситься на полы.

4. Наносим Marmorino Floor Unico в выбранном цвете

Материал готов к применению, возможно разбавление водой. Исходя из опыта наших мастеров рекомендуем разбавление водой 3-5% от массы материала

Время высыхания между слоями 6-8 часов.

Время полного высыхания (20/24 часа) при температуре 20 °С

В зависимости от желаемого декоративного эффекта, поверхность может быть обработана наждачной бумагой зернистостью от 80 и выше, как между слоями, так и после нанесения финишного слоя. После обработки наждачной бумагой обязательно очистите поверхность. Рекомендуем использовать профессиональную ткань микрофибру.

5. Для придания дополнительной защиты поверхности, в местах с прямым попаданием воды, в местах со средней и высокой степенью проходимости, необходимо нанести защитное покрытие Finitura Floor. (Орасо – матовый, Lucido – глянцевый)

Finitura Floor - акрилово-полиуретановый двухкомпонентный защитный состав, обладающий следующими характеристиками:

Исключительная адгезия и эластичность.

Легко очищается от грязи.

Превосходная механическая и химическая прочность.

Превосходное сопротивление истиранию.

Превосходная устойчивость к УФ-воздействию и водостойкость.

Компоненты: FINITURA FLOOR OPACO/LUCIDO (5кг) (жидкая полиуретановая основа) и INDURITORE PER FINITURA FLOOR (0.5кг) (жидкий катализатор)

Приготовление материала: Перед смешиванием компонентов, необходимо тщательно вымешать компонент А. Затем помешивая компонент А вливаем компонент Б, соединяя их в одну массу. После того как компонент А и Б были смешаны – дополнительно перемешайте продукт. Продукт может загустеть, при необходимости можно добавить воды, чтобы его разжижить, после чего продукт готов к применению.

Разбавление готовой смеси:

Первый слой: 5% воды

Второй слой: не разбавляем

Расход готовой смеси: 12-20м²/л в один слой

Особенности: Замешивание необходимо производить при температуре не менее +20°C.

Естественное высыхание (при +25 °C / относительной влажности 50 %):

Поверхность: около 50 мин, на касание: около 5 часов, глубина: около 36 часов.

Перекрашивание: Минимум – 12 часов. Максимум – 72 часов.